



ЭТАП №1

ГРУНТОВАНИЕ

1 ПОДГОТОВЬТЕ ПОВЕРХНОСТЬ

Обезжирьте поверхность изопропиловым спиртом или обезжиривателем на его основе. Обязательно дайте поверхности **тщательно просохнуть**. Допускается обезжиривание с помощью мыльных растворов (воды + любое средство для мытья посуды). После обезжиривания в мыльном растворе промойте поверхность проточной водой и также дайте ей хорошо просохнуть. Перед нанесением грунта еще раз убедитесь, что на поверхности не осталось следов обезжиривателя.



ВНИМАНИЕ!

Остатки спирта на поверхности могут привести к растрескиванию грунта после высыхания!

2 ПОДГОТОВЬТЕ ГРУНТ

Тщательно встряхните упаковку с грунтом. Если он долгое время не применялся, а пигмент внутри осел и заблокировал шарик, то используйте дополнительные инструменты (игла аэрографа, шпатель и т.д.) чтобы размешать осевший пигмент. Убедитесь, что шарик свободно перемещается внутри флакона. Это необходимо для более эффективного размешивания грунта перед нанесением. Подходит для большинства поверхностей (полистирол, фототравление, смола и т.д.).

3

НАНЕСИТЕ ГРУНТ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Грунт линейки **ACRYLIC** предназначен для нанесения кистью. Консистенция густая, разбавляется тиннерами линейки TH или водой. Наилучший результат Вы получите, применяя плоскую мягкую синтетическую кисть. Опустите кисть в грунт на одну треть ворса и наносите его на поверхность тонкими слоями, перпендикулярно чередуя направление работы кистью.

Грунт линейки **AERO** предназначен для нанесения аэрографом. Наилучший результат Вы получите, применяя аэрограф с соплом 0.3 мм и более. Консистенция близка к эталонной. Выходное давление на компрессоре подбираются индивидуально. Разбавляется тиннерами линейки TH или водой.



При поддержке
YouTube-канала
Scale Journal

КУПИТЬ ГРУНТ

ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ

